


## **BOMANITE BOMACOAT**

### **DUNG DỊCH LIÊN KẾT BÊ TÔNG**

### **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Bomanite Bomacoat là một loại sơn lót gốc acrylic có độ rắn cao để ứng dụng cho các hạng mục Bomanite Self Leveler, Bomanite SL Underlayment hoặc các sản phẩm topping xi măng nội thất khác. Bomanite Bomacoat là một sản phẩm không chứa dung môi có tác dụng thẩm thấu và làm kín các bề mặt bê tông đã được chuẩn bị đúng cách, nhằm tăng cường độ liên kết và giảm thiểu các vấn đề thoát khí tiềm ẩn.



### **TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH**

- Tỷ lệ pha nước 1:1
- Thi công dễ dàng
- Tăng độ liên kết
- Có thể làm sạch bằng nước
- Giảm bong bóng khí

### **THÔNG TIN CHUNG**

#### **Màu sắc**

Màu trắng xanh nhạt

#### **Định mức**

Sử dụng vật liệu là khoảng 200-600 feet vuông mỗi gallon. Tỷ lệ có thể thay đổi tùy thuộc vào phương pháp ứng dụng, bề mặt nền và các điều kiện đặc thù khác.

#### **Đóng gói**

Can 5 lit, 20 lit

#### **Lưu trữ và hạn sử dụng**

Khoảng 12 tháng. Giữ ở mức tối thiểu 40 ° F.

#### **Dữ liệu sản phẩm**

Trước khi trộn

Trạng thái vật lý : chất lỏng

Màu: Xanh / trắng

### **Sau khi trộn**

Tỷ lệ pha trộn với nước: 1: 1

Màu : xanh lá cây trong suốt ..... 50 ° F - 95 ° F

### **ỨNG DỤNG**

Trộn Bomanite Bomacoat theo tỷ lệ một phần chất lỏng với một phần nước kỹ lưỡng trong tối thiểu một phút. Thi công Bomanite Bomacoat bằng cách sử dụng chổi lông vừa hoặc con lăn càng đều càng tốt. Đừng để vũng nước trong vật liệu. Tỷ lệ bao phủ gần đúng là 200-600 feet vuông mỗi gallon tùy thuộc vào kết cấu bề mặt, cấu hình và độ xốp. Lớp Bomacoat sẽ chuyển sang màu xanh lục trong suốt (khoảng 30-60 phút sau khi sử dụng). Lớp sơn lót có thời gian thi công tối đa 16 giờ giữa các lớp.

### **Cảnh báo**

Tránh xa tầm tay trẻ em. Xem Bảng dữ liệu an toàn vật liệu để biết thông tin đầy đủ.

### **Hạn chế**

- Không được sử dụng trên ván dăm, xi măng thạch cao hoặc ván cứng. Chỉ sử dụng trên các chất nền ổn định.
- Chất nền / nhiệt độ môi trường thấp / điều kiện ẩm ướt có thể ức chế thời gian sấy.

**Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng xem thông tin kỹ thuật và chi tiết trên website: [www.bomanitevietnam.com](http://www.bomanitevietnam.com) hoặc thông qua đại lý ủy quyền của Bomanite. Để nhận được hỗ trợ chi tiết hoặc về vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ Bomanite Vietnam Co.,Ltd.**